

Anwendungsbereiche



Spezial-Haftgrundierung auf den T2Reflecta-Platten zur Verlegung von keramischen Belägen und Natursteinen

T2Reflecta-P-Fix ist eine Spezial-Haftgrundierung für dichte, glatte und nichtsaugende Untergründe, die insbesondere für die Verlegung von keramischen Belägen auf den aluminiumbeschichteten T2Reflecta-Platten geeignet ist.

T2Reflecta-P-Fix ist eine gebrauchsfertige lösemittelfreie Acrylatdispersion als haftungsvermittelnder Kunstharzfilm auf trocknend.

Technische Daten

Materialzusammensetzung	Acrylatspezialdispersion
Lösemittel	keine
Farbe	Blau
Konsistenz	flüssig
Verbrauch	150 g/m ²
Gebinde für ca. 30 m ²	Reflecta-Platten ausreichend
Mischungsverhältnis:	Unverdünnt auftragen
Trockenzeit nach Auftrag	ca. 1-3 Stunden je nach Umgebungstemperatur und späterer Belastung
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5 °C
Dichte	1,3 kg/l
Temperaturbeständigkeit	Bei Fußbodenheizung bis 50 °C
Auftragsart	Rolle, Quast, Pinsel
Reiniger im frischen Zustand	Wasser
Liefergröße	5 kg Eimer ,

Lagerung

- Kühl, trocken und frostfrei lagern
- mindestens 12 Monate im Originalgebinde
- angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und zügig aufzubrauchen

Entsorgung

- Gebinde tropffrei entleeren und ordnungsgemäß entsorgen

Systemhinweise

- **T2Reflect**-Wärmedämmplatten (Siehe Technisches Merkblatt)
- **T2Reflecta-A-Fix** (Siehe technisches Merkblatt)

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und fest sowie vollkommen formbeständig sein. T2Reflecta-Platten werden fest auf dem Untergrund verklebt oder geschraubt.

Weiterhin müssen die Platten frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Kreidende Anstriche sowie feste Lack- und Dispersionsanstriche sind mechanisch restlos zu entfernen. Das T2Red-Heizband ist in die Nuten der T2Reflecta-Platte eingelegt.



Verarbeitung

- **T2Reflecta-P-Fix** vor Gebrauch aufrühren
- Die Grundierung wird mit einem Flächenstreicher, Quast, einer Deckenbürste oder einer Kurzflorrolle im Kreuzgang dünn aufgetragen. Pfützenbildung ist zu vermeiden.
- Nach einer Trockenzeit von ca. 1-3 Stunden können keramische Beläge und Natursteine mit jedem flexiblen Fliesenkleber der Güteklasse C2 gemäß EN 12004, die für Fußbodenheizungen geeignet sind, verlegt werden
- Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Hinweise

Alle Angaben der ca.-Werte und unterliegen raumklimatischen Schwankungen: Die Produktdatenblätter der genannten und eingesetzten RAYCHEM Produkte sind zu beachten. **T2Reflecta-P-Fix** darf nicht im Unterwasserbereich eingesetzt werden.

Verträglichkeit und Umwelt

- GISCODE D1
- Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

Raychem ist ein eingetragenes Warenzeichen von Tyco Electronics.

Die hier enthaltenen Angaben - einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen - entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muß in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Tyco Thermal Controls-Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Tyco Thermal Controls das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

tyco

Flow Control

**Tyco Thermal
Controls**

Wenden Sie sich für Zusatzauskünfte bitte an Ihre zuständige Vertretung

www.raychemfloorheating.com